



# Basaltina Ivory

Linha Stone



Matte



90 x 90

## Ficha Técnica



### Indicação de Uso

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

Categoria

### Porcelanato Esmaltado

Acabamento  
**Retificado**

Unidade de Medida  
**m²**

Variação de Desenho e Tonalidade  
**V3**

Resistência ao Deslizamento  
**RD2**

Tamanho de Fabricação  
**900x900mm**

Local de Tráfego  
**LT3**

Relevo  
**-**

Superfície  
**Matte**

Cor  
**-**

Espessura  
**7,4 mm**

| Parâmetros            | Resultados   | Parâmetros                     | Resultados   |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Junta de assentamento | 1,5 mm       | Caixas por camada              | 39           |
| Variação de tamanho   | 900 ± 1,0 mm | Caixas por palete              | 39           |
| Grupo por absorção    | Bla          | m² por palete                  | 94,77        |
| Número de camadas     | 1            | Quantidade de peças por palete | 117          |
| Peças por caixa       | 3            | Peso bruto do palete           | 1.460,98 kg  |
| m² por caixa          | 2,43         | Tamanho do palete              | 100 × 116 cm |
| Peso por caixa        | 36 kg        | Estilo                         | —            |

| Parâmetros                              | Resultados                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Resistência mecânica à flexão           | ≥ 35                              |
| Resistência à gretagem                  | Resistente                        |
| Resistência à mancha                    | Mínimo classe 3                   |
| Coeficiente de atrito                   | ≥ 0,4                             |
| Expansão por umidade (mm/m)             | ≤ 0,6                             |
| Carga de ruptura (N)                    | ≥ 700                             |
| Resistência ao congelamento             | Requerido para locais específicos |
| Resistência química                     | Mínimo classe B                   |
| Absorção de água (%)                    | ≤ 0,5                             |
| Choque térmico                          | Por acordo                        |
| Etapa de abrasão com mudança de aspecto | 750 ciclos                        |

# Faces

---

12 Faces



## cerbras

Rua José Tarcísio Mota Sá, 1333  
Distrito Industrial III  
Fortaleza - CE  
61931 - 070

Fone: + 55 (85) 3499.1100  
E-mail: [atendimento@cerbras.com.br](mailto:atendimento@cerbras.com.br)  
**[www.cerbras.com](http://www.cerbras.com)**

SIMULArch

Simule nossos produtos  
em seu ambiente!

